



Harpun Fasteners ApS  
Att.: Finn Arildsen  
Lindholmvej 15  
3550 Slangerup

1997.06.16  
alh-sfp/eta  
320-64354/50

### Ældningstest, SPF Verksnorm 2000, udført på sorte kiler

Vedlagt fremsendes vor rapport vedrørende ældningstest med udgangspunkt i SPF Verksnorm 2000 udgave 1.

Resultatet af undersøgelsen viser, at kilerne ikke viser tegn på ældning efter 24 uger ved 90°C. Dette svarer til ca. 30 år ved en gennemsnitlig brugstemperatur på 30°C og det dobbelte ved en gennemsnitlig brugstemperatur på 20°C.

Ønsker De en nærmere uddybning af resultaterne, bedes De venligst kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen  
DTI Plastteknologi

*Anne-Lise Høg Lejre*  
Anne-Lise Høg Lejre  
Akademiingeniør

Telefon: 43 50 42 76 (direkte)  
Telefax: 43 50 72 44

Bilag: Prøvningsrapport

Der henvises til Dansk Teknologisk Instituts almindelige vilkår for rekvirerede opgaver, hvoraf et eksemplar vedlægges.